



Многофункциональный зал кухни ресторана, Hartwall Areena, Финляндия

Темафлор 4000

Темафлор 4000 (Temafloor 4000) - масса для затирки, не содержащая растворителей. Массу приготавливают путем добавления песка в двухкомпонентный эпоксидный состав Темафлор 400.

Темафлор 4000 используется в помещениях с исключительно высокими требованиями по ударостойкости и одновременно по эстетичности, так как для приготовления массы помимо обычного природного песка можно использовать специальный цветной песок. Цвет готовой массы зависит от цвета используемого песка.

Темафлор 4000 может применяться также для полов, подвергающихся паровым и тепловым нагрузкам, например, в заводских кухнях и на заводах по изготовлению масла.

- Рекомендуемая толщина пленки 4,0 - 15,0 мм.
- Превосходная ударостойкость.
- Не скользкое.
- Хорошо выдерживает паровые и тепловые нагрузки.

Темафлор 4000 – масса для затирки

Технические данные (при температуре +23°C и относительной влажности 50 %)

Толщина л/к пленки	4,0 - 15,0 мм
Плотность, готовой смеси	1,8 - 2,1 кг/л
Межслойная выдержка	6 - 8 часов
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	< 97 %
Макс. содержание влаги	< 6 %
Температура при нанесении	+10°C - +35°C
Колеровка	12 стандартных цветов
Прочность на сжатие, ISO 604	39,1 МПа
Прочность на изгиб, ISO 178	18,5 МПа
Модуль изгиба, ISO 178	6740 МПа
Прочность на разрыв, EN 13892-9	3,8 МПа
Максимальная температура при погружении	+60°C
Максимальная температура сухого воздуха	+110°C
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Пожаробезопасность	да, класс G

Общие требования к бетонной поверхности

Бетонная поверхность пола должна быть достаточно прочной, способной выдержать проведение подготовительных работ, а также требуемые нагрузки на пол в процессе эксплуатации. Бетонная поверхность должна выполнять роль надежной подложки для обеспечения достаточного сцепления с покрытием.

Составляющие системы

Грунтование выполняется эпоксидным лаком Темафлор 400, разбавленным на 10-30 % Растворителем 1029. Массу приготавливают путем добавления песка в двухкомпонентный эпоксидный состав Темафлор 400. Финишное покрытие выполняется неразбавленным эпоксидным лаком Темафлор 400.

Идеальный результат совместно с профессионалами Tikkurila Oy, Industrial Coatings

Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на материалы можно получить у технических специалистов Tikkurila Oy, Industrial Coatings.


Внимание! При проведении окрасочных работ необходимо строго соблюдать рекомендации, указанные в технической характеристике или данные специалистами компании.

Ассортимент Tikkurila Oy, Industrial Coatings для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.


Внимание! Tikkurila Oy не продает цветной песок и не хранит его на складе. Дополнительную информацию о песке можно узнать у торгующих им организаций.

Образцы оттенков цветного песка


Цвета настолько близки к реальным, насколько позволяет техника печати.




Серый 111




Серый 112



Синий 121




Синий 122




Желтый 131




Желтый 132




Коричневый 141



Коричневый 142



Оранжевый 151



Оранжевый 152



Зеленый 161



Зеленый 162