

Темафлор П 300

Темафлор П 300 (Temafloor P 300) - двухкомпонентное саморазглаживающееся эпоксидное покрытие, не содержащее растворителей. Покрытие Темафлор П 300 идеально подходит для окраски новых и старых бетонных полов, а также для бетонных поверхностей, ранее обработанных другими красками.

Покрытие хорошо выдерживает химическое воздействие и механические нагрузки, так что может применяться как в пищевой, фармацевтической промышленности, так и для производственных, складских и ремонтных помещений.

Темафлор П300 позволяет получить ультрасовременные цвета «металлик», пигментированные алюминием базовые краски колеруются с помощью паст системы Temaspeed Premium во множество цветов. Покрытие также позволяет выполнять декоративные эффекты на бетонных полах, различными методами нанесения и инструментами можно придать уникальный и эстетичный вид бетонному полу.

Цвета металлик открывают широкие возможности для тех, кто хочет выделиться современными модными решениями на рынке применения промышленных покрытий. Различные эффекты на бетонных полах идеально подходят для оформления полов в ресторанах, кафетериях, магазинах и торговых центрах, в офисах и других помещениях.

- Рекомендуемая толщина пленки 0,5 - 1,0 мм
- Образует красивую, бесшовную, износостойкую, легко очищаемую и экономически выгодную поверхность
- Ультрасовременные оттенки, модные цвета «металлик»



Темафлор П 300

саморазглаживающееся

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Бетонная поверхность пола должна быть прочной, способной выдержать проведение подготовительных работ, а также требуемые нагрузки в процессе эксплуатации. Бетонная поверхность должна играть роль надежной подложки, обеспечивая достаточное сцепление с покрытием.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная обработка и грунтование:

Выполняется эпоксидным лаком Темафлор 200 Праймер или Темафлор 400.

Окраска:

Темафлор П300 наносится зубчатым или обычным шпателем и выравнивается валиком.

Цвета «металлик» покрытия Темафлор П300 можно наносить как кистью, так и валиком, и распылением. Применением покрытий различных цветов можно получить живую интересную поверхность с перламутровым эффектом. Оригинального рисунка можно также добиться крестообразными движениями валиком за счет контраста и отражения света.

Необходимую дополнительную информацию по применению материалов и систем для бетонных полов, а также технические характеристики и паспорта техники безопасности на материалы можно запросить у технических специалистов Tikkurila Oyj.

Технические данные (при температуре +23°C и относительной влажности 50%)

Толщина л/к пленки	0,5 – 1,0 мм
Плотность, готовой смеси	1,4 кг/л
Межслойная выдержка	6 – 8 часов
Время полного отверждения	7 дней
Относительная влажность бетона	<97 %
Температура при нанесении	+10 °C - +35 °C
Колеровка	по системе TEMASPEED PREMIUM
Базы	ТРН и ТЛН
Коды	167 7327 (ТРН), 167 7328 (ТЛН), 167 0229 (TVT 0229)
Прочность на сжатие, ISO 604	51,2 МПа
Адгезия, EN ISO 4624	>2,0 МПа
Прочность на изгиб, ISO 178	47,0 МПа
Прочность на удар, EN ISO 6272-1	4 Нм
Модуль изгиба, ISO 178	2,9 МПа
Прочность на разрыв, ISO 572-2	27,0 МПа
Макс. температура при погружении	+60 °C
Макс. температура сухого воздуха	+70 °C
Химическая стойкость	см. отдельную таблицу
Водостойкость	да
Износостойкость, EN ISO 5470-1	0,144 г (CS 17, 1000 г, 1000 об.)
Пожаробезопасность, EN 13501-1	класс B _f -s1



Ассортимент Tikkurila Oyj для бетонных полов включает широкий выбор материалов различного применения. Многолетний опыт работы Tikkurila в этой области гарантирует отличный результат, о чем свидетельствует богатый список окрашенных объектов.



Tikkurila Oyj
P.O.Box, FI-53, 01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 71
info.coatings@tikkurila.com | www.tikkurila.ru



Temaspeed – первоклассный сервис для потребителей промышленных красок. Через широкую дистрибуторскую сеть, охватывающую всю Европу, Tikkurila Oyj предлагает профессионалам широкий выбор высококачественных лакокрасочных покрытий, надежный сервис и быстрые поставки. www.temaspeed.com