

УВИПАР ТОП 25 ВВ**UVIPAR TOP 25 WW****ОПИСАНИЕ**

Покрывной лак УФ-отверждения для паркетных полов.

**КЛАССИФИКАЦИЯ
ЭМИССИИ**

Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

**СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

- Рекомендуется для промышленной обработки паркетной доски в качестве финишного лака.
- Обеспечивает износостойкую поверхность, хорошо выдерживает царапанье.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Сухой остаток ок. 100% по объему, ок. 100% по весу

Плотность 1,1 кг/л

Код материала 005 6303

Теоретический расход Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость по DIN4
Вальцовая машина	Вязкость при поставке

**Требуемая мощность
УФ-сушки** 800 мДж/см² (Новое Американское калибрование).

Очистка инструментов Растворитель 1034.

Блеск Согласно ISO 2813/60° 22 - 28

Цвет Прозрачный.

УВИПАР ТОП 25 ВВ

UVIPAR TOP 25 WW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применение	Перед применением лак тщательно перемешать. При необходимости лак можно разбавить акрилатным Растворителем 999 0251. Рекомендуемое количество при нанесении 1-2 x 6 -12 гр/м ² .
Условия при работе	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, лакируемой поверхности и лака должна быть во время нанесения и сушки выше +18°C, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 3 гр/л лака.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.

tlajouvi240509/tlazaran010408/sni270308/005 6303